

Pantone® Logo 18000

Haute concentration pigmentaire

Performances

- Formulation végétale et fraîche
- Haute concentration pigmentaire
 - > Très forte réduction de la charge d'encre
- Fixation rapide
 - > Bascutage et façonnage rapide
- Faible tirant
 - > Série adaptée à l'impression sur machines 8-10-12 couleurs recto-verso
 - > Polyvalence des supports
- Excellente stabilité machine à haute vitesse

Supports

Non couchés	**	
Couchés mats	**	
Couchés brillants	***	
Papiers de faibles grammages	**	
Cartons	***	
Supports fermés ⁽¹⁾	*	
Supports synthétiques ⁽²⁾	▲	

*** *Parfaitement adapté,*
 ** *Adapté,*
 * *Essai nécessaire,*
 ▲ *Prohibé*

(1) *Fermés (calque, couché chrome couleur)*
 (2) *Synthétiques (PE, PP, PET, PVC)*

Pantone® Logo 18000

	Solidités		
	Lumière ISO 2835	Alcool ISO 2837	Alcali ISO 2838
Jaune Pantone® Logo 18000	5	+	+
Jaune 012 Pantone® Logo 18000	5	+	+
Orange 021 Pantone® Logo 18000	5	+	+
Rouge feu Pantone® Logo 18000	3	+	-
Rouge 032 Pantone® Logo 18000	6	+	+
Rouge rubis Pantone® Logo 18000	5	+	-
Rhodamine Pantone® Logo 18000	4	-	-
Héliotrope Pantone® Logo 18000	4	-	-
Violet Pantone® Logo 18000	4	-	-
Bleu 072 Pantone® Logo 18000	4	-	-
Bleu reflex Pantone® Logo 18000	3	-	-
Bleu primaire Pantone® Logo 18000	8	+	+
Vert Pantone® Logo 18000	8	+	+
Noir neutre Pantone® Logo 18000	8	+	+
Laque transparente Pantone® Logo 18000 •		+	+
Encres solides			
Rouge feu SL Logo 18000	5	+	+
Rhodamine SL Logo 18000	7	+	+
Héliotrope SL Logo 18000	7	+	+
Violet SL Logo 18000	8	+	+
Bleu 072 SL Logo 18000	8	+	+
Bleu reflex SL Logo 18000	8	+	+
Autres produits			
Blanc couvrant pour mélanges	8	+	+

Conditionnement

Boîte de 1 kg

Recommandations

- Impressions vernissables en ligne ou en reprise avec vernis offset traditionnel ou acrylique⁽³⁾.
 - Impressions pelliculables ou vernissables UV et nitro en reprise⁽⁴⁾.
- Délai conseillé de séchage avant pelliculage ou vernissage UV : 24 à 48 h.
 - Série compatible mouillage avec ou sans alcool.
 - Série compatible avec un séchage infrarouge (I.R.) : température maximale en pile : 35°C au recto et 30°C au verso.
 - Séchage IR déconseillé en cas de vernissage UV.
 - Vernissage conseillé sur carton.
 - Pour accélérer le séchage, il est possible d'ajouter du Siccatif Triple (1% maximum) dans l'encre et de l'Aquasic dans la solution de mouillage (5% maximum). Attention, ceci réduit la fraîcheur de l'encre.
- (3) Il est conseillé de faire un essai au préalable.
 (4) Pelliculage, vernissage acrylique, UV et nitro prohibés sur les encres Pantone® Logo 18000 suivantes : Rhodamine, Héliotrope, Violet, Bleu 072 et Bleu reflex. Utiliser les encres solides Logo 18000.